borobil

MetsäBoard Natural FBB 2PE

Cartón Folding sin estucar fabricado con pasta química termomecánica con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBAfree). Extrusión 2 caras PE (mate al reverso / brillo en cara). Destaca por ofrecer un acabado natural adaptado a las tendencias del mercado actual.

Usos: Packaging para alimentos refrigerados y congelados, platos, bandejas...

	GRAMAJE (gr/m²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	175	310	4.0	8.0
	190	335	4.8	9.9
	200	360	5.7	11.3
	210	385	6.8	13.7
	225	415	8.3	16.7
	235	435	9.2	18.6
	245	455	10.2	20.4
	260	485	11.8	23.5
	270	505	13.2	26.5
	295	555	16.2	32.7
	325	610	19.2	38.2
Tolerancia	±2 %	±3 %	-15 %	

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	82 %	(±1 %)
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2	< 1	

Se pueden aplicar 2 gramajes distintos de extrusión PE cuyo peso y calibre se añadirá al del producto:

12/12 PE (+24 gsm / +16 µm) 12/18 PE (+30 gsm / +20 µm)

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.

Especificación emitida en Mayo 2021