Whakatane Formakote Solaire

Cartón Folding reverso kraft estucado. Fabricado a partir de fibra virgen y libre de blanqueante óptico. Producto apto para contacto con alimentos con buena resistencia en cadena de frío.
Usos: Bandejas, platos, envases fast food, envases alimentación, envases productos refrigerados y congelados. Todo tipo de packaging.

	GRAMAJE (gr/m²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	182	280	2.6	5.5
	200	315	3.3	7.4
	219	350	4.1	9.2
	235	400	5.9	13.5
	260	450	7.5	17.4
	277	500	9.4	21.3
	296	550	11.4	25.9
	321	600	12.8	30.9
Tolerancia	±5 %	±25 µm	-15 %	

BLANCURA	ISO 2470	79 %	(±2 %)
LISURA CARA	ISO 8791	1.8 µ	(+0,76 µ)
COBB (60 seg) REVERSO	ISO 535	≥35 gr/m²	
SCOTT PLYBOND	TAPPI T569	150 J/m²	(-15 %)

Producto con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.

Especificación emitida en Julio 2024