



Borofolding GC1

Cartón Folding estucado con reverso blanco. Fabricado a partir de pasta químico termomecánica.

Destaca por su lisura, que permite una excelente imprimibilidad por cara y reverso.

Usos: Packaging en general, cubiertas de libros, carpetas, etc.

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	215	305	4.8	8.5
	225	330	5.5	10.5
	235	355	6.2	11.5
	250	380	7.5	14.5
	270	420	9.0	17.5
	295	460	12.0	24.0
	310	485	13.0	26.0
	325	510	15.5	31.0
	350	560	19.5	39.0
	380	610	24.5	49.0
Tolerancia	±3 %	±4 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470	91 %	(±3 %)
LISURA CARA	ISO 8791	0.7 µm	máx. 1 µm
BRILLO (Hunter 75°)	ISO 8254	55 %	(±10 %)
COBB TEST CARA (60 s)	ISO 535	≤ 40 gr/m ²	
COBB TEST REVERSO (60 s)	ISO 535	≤ 60 gr/m ²	
SCOTT BOND	TAPPI T569	180 J/m ²	Min. 120 J/m ²