



MetsäBoard Natural FBB 2PE

Cartón Folding sin estucar fabricado con pasta química termomecánica con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBAfree). Extrusión 2 caras PE (mate al reverso / brillo en cara). Destaca por ofrecer un acabado natural adaptado a las tendencias del mercado actual.

Usos: Packaging para alimentos refrigerados y congelados, platos, bandejas...

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	170	305	3.4	7.3
	195	355	5.0	10.6
	205	385	6.2	12.5
	220	415	7.4	15.7
	240	455	9.3	19.5
	255	485	11.0	22.5
	265	505	12.0	25.5
	295	555	15.0	32.7
	325	610	19.0	38.2
Tolerancia	±2 %	±3 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	82 %	(±1 %)
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2		< 1

Se pueden aplicar 2 gramajes distintos de extrusión PE cuyo peso y calibre se añadirá al del producto:

11/11 PE (+22 gsm / +23 µm)

12/15 PE (+27 gsm / +28 µm)

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.