



## MetsäBoard Natural FSB Cup 2PE

Cartón sin estuco de uso alimentario con tratamiento antihumedad (hard-sized) y sin blanqueantes ópticos (OBAfree) con perfecto comportamiento para la formación de vasos, bolws, bandejas...

Fabricado con extrusión 2 caras PE (mate en reverso / brillo en cara) aportándole una alta barrera

Usos: Vasos bebida fría, Cuencos para helados, Bandejas, Recipientes de comida.

	GRAMAJE (gr/m <sup>2</sup> )	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	<b>185</b>	250	2.0	5.0
	<b>200</b>	275	2.7	6.8
	<b>215</b>	300	3.7	9.3
	<b>235</b>	330	4.8	12.0
	<b>260</b>	370	6.2	15.5
	<b>295</b>	410	8.2	20.8
	<b>320</b>	450	11.8	30.0
Tolerancia	±4 %	±4 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	82 %	(±1 %)
RUGOSIDAD CARA (Bendsten)	ISO 8791-2	> 400 ml/min	< 500 ml/min
ESTIRAMIENTO DT	ISO 1924-3	6%	min. 4.5%
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2		< 1

Se pueden aplicar 3 gramajes distintos de extrusión PE cuyo peso y calibre se añadirá al del producto:

11/11 PE (+22 gsm / +20 µm)

12/15 PE (+27 gsm / +25 µm)

12/18 PE (+30 gsm / +28 µm)

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.

