



MetsäBoard Pro FBB GO IPE 0/15

Cartón Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBAfree) con extrusión de PE mate en el reverso que le aporta una mayor barrera a la humedad.

Usos: Alimentos congelados y refrigerados, Platos, Bandejas...

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	205	321	3.6	7.3
	230	371	5.3	10.6
	240	401	6.3	12.5
	255	431	7.8	15.7
	275	471	9.7	19.5
	290	501	11.3	23.5
	300	521	12.5	25.0
	330	571	16.0	32.7
	360	626	19.2	38.2
Tolerancia	±2 %	±3 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	85 %	(±1 %)
LISURA CARA	ISO 8791-4	1.4 µm	máx. 1.6 µm
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2		< 1

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.