



## Borofolding GC1

Cartón Folding estucado con reverso blanco. Fabricado a partir de pasta químico termomecánica.

Destaca por su lisura, que permite una excelente imprimibilidad por cara y reverso.

Usos: Packaging en general, cubiertas de libros, carpetas, etc.

	GRAMAJE (gr/m <sup>2</sup> )	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	<b>215</b>	305	3.7	7.8
	<b>225</b>	330	4.7	9.9
	<b>235</b>	355	5.5	11.5
	<b>250</b>	380	6.5	13.7
	<b>270</b>	420	7.5	16.0
	<b>295</b>	460	9.8	20.7
	<b>305</b>	490	11.4	24.1
	<b>325</b>	510	13.6	28.6
	<b>350</b>	560	16.2	34.1
	<b>380</b>	610	18.8	39.5
Tolerancia	±3 %	±4 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470	91 %	(±2 %)
LISURA CARA	ISO 8791	1.0 µm	máx. 1.5 µm
BRILLO (Hunter 75°)	ISO 8254	50 %	(±10 %)
COBB TEST CARA (60 s)	ISO 535		≤ 50 gr/m <sup>2</sup>
COBB TEST REVERSO (60 s)	ISO 535		≤ 60 gr/m <sup>2</sup>
SCOTT BOND	TAPPI T569	150 J/m <sup>2</sup>	Min. 130 J/m <sup>2</sup>