



Borofolding GC2 Plus

Cartón Folding estucado con reverso madera. Fabricado a partir de pasta químico termomecánica.

Destaca por su alta blancura, ofreciendo buena relación calibre / gramaje.

Usos: Packaging en general (farmacéutico, alimentación, etc.)

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	200	330	3.7	7.9
	215	360	4.5	10.2
	230	385	6.1	12.8
	250	420	7.5	15.7
	270	454	8.7	18.5
	290	488	11.1	24.3
	300	508	14.0	29.0
	325	550	16.2	34.2
	350	585	18.5	40.5
	380	643	25.0	55.0
Tolerancia	±3 %	±4 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470	91 %	(±2 %)
LISURA CARA	ISO 8791	máx. 1.5 µm	
BRILLO (Hunter 75°)	ISO 8254	50 %	(±5 %)
COBB TEST CARA (60 s)	ISO 535	≤ 50 gr/m ²	
COBB TEST REVERSO (60 s)	ISO 535	≤ 60 gr/m ²	
SCOTT BOND	TAPPI T569	150 J/m ²	Min. 130 J/m ²