



MetsäBoard Natural FBB 1 PE 0/15

Cartón Folding sin estucar fabricado con pasta química termomecánica con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBAfree) con extrusión 15 gr/m² PE mate al reverso.

Destaca por ofrecer un acabado natural adaptado a las tendencias del mercado actual.

Usos: Packaging para alimentos refrigerados y congelados, platos, bandejas...

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	185	321	3.4	7.3
	210	341	5.0	10.6
	220	401	6.2	12.5
	235	431	7.4	15.7
	255	471	9.3	19.5
	270	501	11.0	22.5
	280	521	12.0	25.5
	310	571	15.0	32.7
	340	626	19.0	38.2
Tolerancia	±2 %	±3 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	82 %	(±1 %)
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2		< 1

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.